QUATEST 3®

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-01777AXD1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

07/12/2021

7. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*:

Tên chỉ tiêu *Characteristic*		Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*
7.1. Kích thước cơ bản/ *Dimension*,	mm	TCVN 11352 : 2016	
• Chiều dài/ *Length*			2410
• Chiều rộng/ *Width*			140
• Chiều dày/ *Thickness*			24,2
7.2. Độ ẩm/ *Moisture content*,	%	TCVN 11353 : 2016	0,7
7.3. Độ trương nở theo bề dày sau khi ngâm nước sau 72 h, *Swelling in thickness after immersion in water after 72 h*	%	TCVN 11353 : 2016	0,16
7.4. Cường độ uốn/ *Bending strength*,	MPa	TCVN 11353 : 2016	35,4
7.5. Khối lượng thể tích/ *Density*,	kg/m^3	TCVN 11352 : 2016	861
7.6. Độ hút nước, *Water absorption*	%	BS EN 15534-1 : 2014	0,37
7.7. Khả năng chống lõm, *Indentation resistance*	mm	ISO 24343-1:2007	0,02
7.8. Độ thay đổi kích thước khi tăng nhiệt, *Dimensional variations after heating*	%	TCVN 11352 : 2016	
• Mặt chính			0,01
• Mặt phụ			0,03

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rg.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rg.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.